

PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	62 %
Transmission Lumière Visible	16 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	82 %
Ratio solaire	67 %
Réflexion	20 %
Absorption	13 %
Transmission	84 %
% Réduction Eblouissement	0,18
Valeur "g" (facteur solaire)	5,10
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	0,73
Emissivité	

U.V Transmission	
Visible light reflection	
Visible Light Transmission	
Total Solar Energy Rejected	
Solar Reflection	
Solar Absorption	
Solar Transmission	
Glare Reduction	
"g" Value (Solar heat gain coef.)	
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	
Emissivity	

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : Voir précisions sur la fiche "nouvelles garanties pour les films extérieurs"

Contre : Le craquellement
Le jaunissement
La démétallisation

POSE EXTERIEURE

ADHESIF P.S.

TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION*
(situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	OUI

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : See detailed information "new warranties on external film chart"

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

EXTERNAL APPLICATION

P.S. ADHESIVE

SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS*
(vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	YES
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Use this chart in conjunction with our glass compatibility guidelines.