

# Technické parametry fólií RAVEN R SILVER EXT



## R SILVER EXTERIOR 20

Tloušťka fólie	2 MIL
Propustnost viditelného světla	17 %
Odrazivost viditelného světla	55 %
Propustnost sluneční energie	12 %
Odrazivost sluneční energie	49 %
Absorbce sluneční energie	38 %
Koeficient zastínění	0,26
Propustnost UV záření	<2
TSER	78 %
Redukce oslnění	81 %

## R SILVER EXTERIOR 35

Tloušťka fólie	2 MIL
Propustnost viditelného světla	41 %
Odrazivost viditelného světla	29 %
Propustnost sluneční energie	31 %
Odrazivost sluneční energie	27 %
Absorbce sluneční energie	41 %
Koeficient zastínění	0,49
Propustnost UV záření	<2
TSER	58 %
Redukce oslnění	55 %

## R SILVER EXTERIOR 50

Tloušťka fólie	2 MIL
Propustnost viditelného světla	55 %
Odrazivost viditelného světla	24 %
Propustnost sluneční energie	43 %
Odrazivost sluneční energie	24 %
Absorbce sluneční energie	33 %
Koeficient zastínění	0,60
Propustnost UV záření	<2
TSER	48 %
Redukce oslnění	39 %

Výrobce:

**Ceiba s.r.o.**

Jana Opletala 1265

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Tel.: 326 911 044, e-mail: info@ceiba.cz

[www.ceiba.cz](http://www.ceiba.cz)

[www.ravenfolie.cz](http://www.ravenfolie.cz)