

Technické parametry autofólií RAVEN



RAVEN BLACKOUT

Tloušťka fólie	2 MIL
Propustnost viditelného světla	0 %
Odrazivost viditelného světla	5 %
Propustnost sluneční energie	0 %
Odrazivost sluneční energie	34 %
Absorbce sluneční energie	66 %
Koeficient zastínění	0,21
Propustnost UV záření	<1
TSER	82 %
Redukce oslnění	100 %

RAVEN WHITE MATTE

Tloušťka fólie	2 MIL
Propustnost viditelného světla	66 %
Odrazivost viditelného světla	22 %
Propustnost sluneční energie	60 %
Odrazivost sluneční energie	18 %
Absorbce sluneční energie	22 %
Koeficient zastínění	0,76
Propustnost UV záření	<1
TSER	19 %
Redukce oslnění	28 %

RAVEN POLY SILVER 15 EXT

Tloušťka fólie	2 MIL
Propustnost viditelného světla	14 %
Odrazivost viditelného světla	72 %
Propustnost sluneční energie	10 %
Odrazivost sluneční energie	72 %
Absorbce sluneční energie	18 %
Koeficient zastínění	0,18
Propustnost UV záření	<1
TSER	83 %
Redukce oslnění	85 %

Výrobce:

Ceiba s.r.o.

Jana Opletala 1265

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Tel.: 326 911 044, e-mail: info@ceiba.cz

www.ceiba.cz

www.ravenfolie.cz