



Ceiba s.r.o.
Jana Opletala 1265
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel.: +420 777 345 008, +420 326 911 044
info@ceiba.cz
www.foliernaokna.cz, www.eshop.ceiba.cz

TECHNICKÝ LIST

Raven Skinfloor - pro zakrývání tvrdých podlah

vydáno 12. září 2017

Popis produktu:		Polyolefinová fólie s nánosem akrylového lepidla určená pro dočasnou ochranu povrchů.
Charakteristika (*)		
Popis	Jednotka	
Materiál		Polyolefin
Síla nutná k přetržení ASTM D 882-10	MD N/mm² TD N/mm²	>22 >19
Prodloužení při přetržení ASTM D 882-10	MD % TD %	>300 % >600 %
Lepidlo		Akrylové
Celková tloušťka	mikron	35 ±10 %
Přilnavost k oceli UNI EN ISO 1939	N/cm	0,8 ÷ 1,2
Aplikační teplota	° C	18 ÷ 50
Odstranění		Do 6 měsíců od dodání
UV ochrana		UV stabilní do 2 měsíců od dodání
Barva		Průhledná
(*) Průměrné hodnoty zjištěné podle norem UNI-EN		
Doporučené povrchy		Tvrdé podlahy (dřevo, keramické obklady a laminát)
Aplikace	Fólii je nutné aplikovat na suchý a čistý povrch (bez oleje, mastnoty, rozpouštědel) při teplotě 18 až 50 °C. Po aplikaci musí být fólie bez puchýřů nebo záhybů.	

Skladování	Doporučujeme uchovávat na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a při teplotě mezi 15°C a 25 °C. Role musí být skladovány a konzervovány v původním obalu. Pokud však podmínky skladování nebyly dodrženy, může to ovlivnit kvalitu produktu. Fólie musí být aplikována do 6 měsíců od data dodání. Fólie musí být z povrchu odstraněna do 6 měsíců od data aplikace. Povrch chráněný fólií nesmí být vystaven agresivním atmosférickým vlivům.
Všeobecné záruční podmínky	<p>Ochranná fólie Naster byla navržena pro dočasnou ochranu povrchů před nečistotami nebo poškrábáním způsobeným nářadím nebo manipulací. Nebyla navržena pro ochranu proti korozi, vlhkosti nebo chemickým sloučeninám. Aplikace se mohou lišit a podmínky aplikace se mohou také lišit, a proto je nutné, aby zákazník před použitím produktu vždy provedl místní test.</p> <p>Testy produktu musí být provedeny na skutečně použitém povrchu. Povrchy doporučené výše jsou pouze orientační a dodavatel nenese žádnou odpovědnost, pokud zákazník neprovede předchozí testy ve skutečných podmínkách použití.</p> <p>Uvedené hodnoty jsou výsledkem průměrné analýzy získané z běžné výroby a nemají právní hodnotu.</p> <p>Hodnoty vložené do tohoto technického formuláře jsou výsledkem analýzy právě vyrobených produktů.</p> <p>Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným použitím tohoto produktu.</p> <p>Záruka na produkt je omezena na výměnu v případě závad produktu zjištěných laboratoří výrobce.</p>